

Pharmazeutische Weißöle & Prozessöle

MOVING YOUR WORLD



Pharmazeutische Weißöle

Produktbezeichnung	Farbe Saybolt ASTM D156	Kin. Viskosität bei 40 °C [mm²/s] ASTM D7042	Dichte bei 15 °C [g/cm³] ASTM D4052	Flammpunkt [°C] ASTM D92, COC
Paraffinum Perliquidum P 615	min. +30	ca. 16	ca. 0,850	ca. 195
Paraffinum Perliquidum P 170	min. +30	ca. 24	ca. 0,855	ca. 204
Paraffinum Perliquidum P 180*	min. +30	ca. 35	ca. 0,862	ca. 218
Paraffinum Liquidum P 618*	min. +30	ca. 47	ca. 0,864	ca. 225
Paraffinum Liquidum P 210	min. +30	ca. 71	ca. 0,867	ca. 254
Paraffinum Liquidum P 420*	min. +30	ca. 100	ca. 0,870	ca. 256

* Alle unsere pharmazeutischen Weißöle erfüllen die Anforderungen der Ph.Eur. Bei Paraffinum Perliquidum P 180, Paraffinum Liquidum P 618 und P 420 kann die Viskosität außerhalb des zulässigen Limits für pharmazeutische Weißöle liegen.

Aus unserem pharmazeutischen Weißöl-Sortiment beliefern wir Sie auch mit NSF-gelisteten Produkten. Bitte sprechen Sie uns an.

Prozessöle

Produktbezeichnung	Farbe	Kin. Viskosität bei 40 °C [mm²/s] ASTM D445	Dichte bei 15 °C [g/cm³] ASTM D4052	Flammpunkt [°C]
PUROFLUID 445	ca. +30 ASTM D156	ca. 16	ca. 0,855	ca. 190 ASTM D92, COC
PUROFLUID 430	ca. +24 ASTM D156	ca. 17	ca. 0,861	ca. 203 ASTM D92, COC
PUROFLUID 2060	ca. +0,5 ASTM D1500	ca. 32	ca. 0,841	ca. 240 ASTM D92, COC
PUROFLUID 74	< 3,0 ASTM D1500	ca. 490	ca. 0,900	ca. 300 ASTM D92, COC
PUROFLUID 367*	ca. +10 ASTM D156	ca. 87	ca. 0,898	ca. 220 ASTM D93, PMCC

* Naphthenisches Öl

Die Angaben in dieser Produktinformation beruhen auf den allgemeinen Erfahrungen und Kenntnissen der FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH in der Entwicklung und Herstellung von Schmierstoffen und entsprechen unserem heutigen Wissensstand. Die Wirkungsweise unserer Produkte ist von vielfältigen Faktoren abhängig, insbesondere vom konkreten Einsatzzweck, der Applikation der Produkte, den Betriebsbedingungen, der Bauteilvorbehandlung, eventuellem Schmutzanfall von außen, etc. Aus diesem Grund sind allgemeingültige Aussagen zur Funktion unserer Produkte nicht möglich. Unsere Produkte dürfen nicht in Flugzeugen oder Raumfahrzeugen verwendet werden. Zur Herstellung von Komponenten für Flugzeuge oder Raumfahrzeuge dürfen unsere Produkte verwendet werden, wenn sie vor der Montage in das Flugzeug oder Raumfahrzeug rückstandslos von den Komponenten entfernt werden. Die Angaben in dieser Produktinformation stellen allgemeine, nicht verbindliche Richtwerte dar. Keinesfalls beinhalten sie hingegen eine Zusicherung von Eigenschaften oder eine Garantie für die Eignung des Produkts für den Einzelfall. Wir empfehlen daher, vor dem Einsatz unserer Produkte mit den Ansprechpartnern der FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH ein individuelles Beratungsgespräch über die Einsatzbedingungen in der Anwendung und die Leistungsmerkmale der Produkte zu führen. Dem Anwender obliegt es, die Produkte in der vorgesehenen Anwendung auf deren Funktionssicherheit zu testen und mit der gebotenen Sorgfalt einzusetzen. Unsere Produkte werden kontinuierlich weiterentwickelt. Deshalb behalten wir uns das Recht vor, das Produktprogramm, die Produkte und deren Herstellungsprozesse sowie alle Angaben in dieser Broschüre jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern, sofern keine kundenspezifischen Vereinbarungen existieren, die dem entgegenstehen. Alle früheren Veröffentlichungen verlieren mit Erscheinen dieser Produktinformation ihre Gültigkeit. Vervielfältigungen jeder Art und Form bedürfen der vorherigen schriftlichen Genehmigung der FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH.

© FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Stand 01 / 2024

FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH

Industriestraße 35-53 ■ 22880 Wedel ■ Telefon: 04103 9134-19 ■ E-Mail: info-parafluid@fuchs.com ■ www.fuchs.com/de